



Finitura classica a solvente | VF 60xx

Campi d'impiego. Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto. Conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno.

Istruzioni d'uso. Legno tinto/impregnato. È possibile applicare VF 60xx su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto. **Legno verniciato.** Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Quindi pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante classico VM 50xx prima della Finitura classica VF 60xx.

Confezioni. 0,75 L - 2,5 L



	Conservare > 5°C
	Verniciare > 10°C
	Pronto all'uso
	Pennello Spruzzo
	Resa 10 m²/L
	Mescolare bene prima dell'uso
	Secco al tatto 4-6 h
	Essiccazione tra le mani 8-12 h
	Essiccazione finale 24 h
	Residuo solido $47 \pm 3\%$
	Viscosità DIN4 30 ± 3"
	Peso specifico $0,89 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
	Gloss 40 per VF 6040 70 per VF 6070



VF 6040
trasparente opaca



VF 6070
trasparente lucida