



Finitura lucida | RP 4160

Campi d'impiego. Mobili, arredi e complementi d'arredo, porte per interni, tavoli, sedie, telai, battiscopa.

Informazioni sul prodotto. È una finitura dotata di ottima trasparenza e buona resistenza all'uso. Garantisce ottima protezione del legno. Formulata a base di resine acrilico-poliiuretaniche a ridottissimo contenuto di solventi, è esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente. Per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche, RP 4160 può essere catalizzata al 5% con XD5200 della linea Solid. In questo caso, attendere l'essiccazione completa della prima mano prima di procedere con le successive.

Istruzioni d'uso. Legno grezzo. Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 e rimuovere la polvere. Per mantenere la colorazione naturale del legno applicare 2-3 mani di Finitura lucida RP 4160 a intervalli di 2-4 ore. Per tinteggiare, applicare una mano di Impregnante classico serie RM xx10 o di Impregnante gel serie RG xx80; attendere 3 ore, quindi applicare 2-3 mani di Finitura lucida RP 4160 a intervalli di 2-4 ore. **Legno verniciato.** Carteggiare con carta abrasiva grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come su legno grezzo.

Sovraverniciabilità. Finitura lucida RP 4160.

Confezioni. 0,75 L



	Conservare ≥ 5°C
	Verniciare ≥ 10°C
	Pronto all'uso
	Pennello Spruzzo
	Resa 10 m²/L
	Mescolare bene prima dell'uso
	Secco al tatto 2 h
	Essiccazione tra le mani 4 h
	Essiccazione finale 24 h
	Residuo solido 25 ± 3 %
	Viscosità DIN8 20 ± 3"
	Peso specifico 1,02 ± 0,1 g/cm³
	pH 8,0 ± 0,5
	Gloss 80



RP 4160
trasparente

