



H<sub>2</sub>O

## Finitura semilucida | RP 4060

**Campi d'impiego.** Mobili, arredi e complementi d'arredo, porte per interni, tavoli, sedie, telai, battiscopa.

**Informazioni sul prodotto.** È una finitura dotata di ottima trasparenza e buona resistenza all'uso. Garantisce ottima protezione del legno. Formulata a base di resine acrilico-poliiuretaniche a ridottissimo contenuto di solventi, è esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente.

**Istruzioni d'uso. Legno grezzo.** Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 e rimuovere la polvere. Per mantenere la colorazione naturale del legno applicare 2-3 mani di Finitura semilucida RP 4060 a intervalli di 2-4 ore. Per tinteggiare, applicare una mano di Impregnante classico serie RM xx10 o di Impregnante gel serie RG xx80; attendere 3 ore, quindi applicare 2-3 mani di Finitura semilucida RP 4060 a intervalli di 2-4 ore. **Legno verniciato.** Carteggiare con carta abrasiva grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come su legno grezzo.

**Sovraverniciabilità..** Finitura semilucida RP 4060.

**Confezioni.** 0,75 L



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spruzzo



Resa  
10 m<sup>2</sup>/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Secco al tatto  
2 h



Essiccazione  
tra le mani 4 h



Essiccazione  
finale 24 h



Residuo solido  
30 ± 3 %



Viscosità  
DIN6 70 ± 3"



Peso specifico  
1,02 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,0 ± 0,5



Gloss  
50



**RP 4060**  
trasparente

