



VB 3330 FLATTING

CAMPI D'IMPIEGO

Oggetti in legno esposti all'aggressione della salsedine.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Vernice corposa e resistente formulata per la protezione degli oggetti in legno esposti all'aggressione della salsedine.

ISTRUZIONI D'USO

Legno tinto/impregnato. Applicare direttamente 1-2 mani a distanza di 16 ore.

Legno verniciato.

- 1) Ritocco dei tratti leggermente usurati: carteggiare con grana 320 le zone da ripristinare e applicare una mano di prodotto.
- 2) Ritocco dei tratti maggiormente usurati: carteggiare con grana 240, quindi applicare 2 mani di VB 3330.
- 3) Restauro: carteggiare con grana 80-150 fino a legno grezzo e applicare 1-2 mani di Impregnante classico VM 50xx, e successivamente 2 mani di VB 3330.

CONFEZIONI

0,75 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello



Resa
10 m² / L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 16 h



Essiccazione
finale 24 h



Residuo solido
47 ± 3 %



Viscosità
DIN4 16 ± 3"



Peso specifico
0,88 ± 0,03 g/cm³



Gloss
90

