



H₂O

Fondo Isolante Antitannino | RT 4000

Campi d'impiego. Serramenti, arredi, rivestimenti, balconi, recinzioni.

Informazioni sul prodotto. Fondo Isolante Antitannino contrasta la fuoriuscita di estrattivi come tannini e sostanze acide in manufatti di legno di latifoglia da esterno e interno (es. rovere, castagno, pioppo, ecc.). Questa barriera isolante, ad alta copertura, impedisce la formazione di inestetiche macchie superficiali. Fondo Isolante Antitannino copre efficacemente tracce di caffè, pennarello, pastello, ossidazione. Le caratteristiche tixotropiche rendono questo prodotto particolarmente adatto all'applicazione in verticale. Per proteggere il legno dagli agenti biologici di degrado pretrattare il manufatto con Primer preservante antitarlo/antitermite RA 3000.

Nota: non utilizzare come isolante per nodi e resina delle conifere (es. abete, pino, douglas). Su conifera utilizzare Impregnante Classico bianco RM2010 in due o tre mani.

Istruzioni d'uso. Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare due mani di prodotto. **Legno verniciato.** Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'applicazione.

Sovraverniciabilità. Smalti Evolution RN 20xx, Hybrid Resolve bianco RS 8005, Vintage Prestige RB xx90.

Confezioni. 0,75 L - 2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso
Pennello o rullo



Diluizione max. 10%
Spruzzo



Pennello
Spruzzo
Rullo



Resa
8-12 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 4-24 h



Essiccazione
finale 24 h



Residuo solido
58 ± 3 %



Viscosità
5000 ± 300 cps



Peso specifico
1,3 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



RT 4000
bianco