

## Fondo di preparazione uniformante | RV 5000

**Campi d'impiego.** Manufatti in legno nuovi o parzialmente verniciati, degradati e usurati come serramenti, arredi da giardino, rivestimenti, recinzioni, travi.

**Informazioni sul prodotto.** RV 5000 è un fondo all'acqua pigmentato per esterno e interno. Permette di proteggere o rinnovare manufatti in legno nuovi o parzialmente verniciati, degradati e usurati. L'applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con smalti o finiture leggermente colorate e donare al manufatto l'aspetto del legno appena verniciato. La colorazione crema è simile a quella del legno nuovo non verniciato ed è una ottima base di partenza per qualsiasi colorazione. Si può applicare su legno annerito oppure su vecchi strati di vernice. Alta protezione dai raggi UV.

**Istruzioni d'uso. Preparazione superfici in legno non verniciate.** Il supporto deve essere carteggiato con grana 180-220 seguendo la venatura del legno. Ripulire la superficie prima dell'applicazione. **Preparazione superfici in legno verniciate.** Carteggiare a fondo con grana 80-150 i vecchi strati di vernice e ripulire prima dell'applicazione. Stendere il Fondo di preparazione uniformante RV 5000 evitando accumuli di prodotto. Sovraverniciare non prima di 4 ore e non oltre 16 ore.

**Sovraverniciabilità.** Versioni colorate di Finitura classica RF xx20, UV Defender Protezione Estrema RQ xx70, Cerosa RC xx30, Hybrid Resolve RS 80xx, Impregnante ceroso a solvente VP 70xx, Smalti Evolution RN 20xx.

**Confezioni.** 0,75 L - 2,5 L



H<sub>2</sub>O



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spruzzo  
Rullo



Resa  
8-12 m<sup>2</sup>/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Secco al tatto  
2 h



Sovraverniciabile  
dopo 4 h e non oltre  
16 h



Residuo solido  
45 ± 3 %



Viscosità  
DIN8 14 ± 3"



Peso specifico  
1,1 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,5 ± 1,0



RV 5000  
crema