



Fondo turapori | RP 1060

Campi d'impiego. Pavimenti in legno.

Informazioni sul prodotto. È un fondo di preparazione trasparente da applicare su pavimenti in legno. Formulato a base di resine acrilico-poliuretaniche è molto elastico e facilmente carteggiabile. Per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche, RP 1060 può essere catalizzato al 10% con XD5200 della linea Solid. In questo caso, attendere l'essiccazione completa della prima mano prima di procedere con le successive.

Istruzioni d'uso. Carteggiare il legno grezzo con carta abrasiva grana 150 e rimuovere la polvere con un aspiratore. Applicare 1-2 mani di RP 1060 a distanza di 2-4 ore. Non carteggiare tra la prima e la seconda mano. Attendere 24 ore prima di procedere con la successiva fase di carteggiatura, quindi verniciare con Finitura per parquet e mobili RP 1160 o RP 2260.

Sovraverniciabilità. Finitura per parquet e mobili RP 1160 e RP 2260.

Confezioni. 0,75 L - 2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo
Rullo a pelo raso



Resa
10 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Secco al tatto
2 h



Essiccazione
tra le mani 4 h



Essiccazione
finale 24 h



Residuo solido
33 ± 3 %



Viscosità
DIN4 17 ± 3"



Peso specifico
1,03 ± 0,1 g/cm³



pH
8,0 ± 1,0



RP 1060
trasparente