



H₂O

Hybrid Resolve | RS 80xx

Campi d'impiego. Serramenti, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature, arredo da giardino, pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina.

Informazioni sul prodotto. Hybrid Resolve è l'impregnante di finitura ad alto secco. Essicca con estrema rapidità ed esprime un design dall'apprezzato effetto naturale. Hybrid Resolve è un sistema verniciante a base acqua formulato con resine alchidiche uretanizzate ad alto solido e copolimeri acrilati. Si oppone con efficacia all'aggressione degli agenti atmosferici. Gli speciali assorbitori UV+ bloccano in superficie le radiazioni ultraviolette e proteggono la lignina. Hybrid Resolve è un concentrato di tecnologia per la longevità del legno in esterno. Grazie alla formula self-consuming, evita lo sfogliamento. Questo ritrovato crea una velatura omogenea, ma non filmogena. Con Hybrid Resolve le operazioni di mantenimento e ripristino tradizionalmente complesse e impegnative, possono finalmente essere gestite senza carteggiatura. La versione trasparente opaca e satinata, priva di ossidi di ferro, non può garantire la stessa durata del prodotto pigmentato; non impiegare su impregnanti e finiture bianchi. Per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche, RS 80xx può essere catalizzata al 5% con XD5200 della linea Solid.

Istruzioni d'uso. Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura. Applicare 1-2 mani di RA 3000 e successivamente 2-3 mani di prodotto. **Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare RS 80xx su legno trattato con tinte e impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto. **Legno verniciato.** Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie. Applicare 1-2 mani di RA 3000 e successivamente 2-3 mani di prodotto.

Manutenzione. Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente ripristinare la superficie attraverso l'applicazione di 1-2 mani di RS 80xx, previa rimozione dello sporco superficiale. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

Sovraverificabilità. Hybrid Resolve RS 80xx.

Confezioni. 0,75 L 2,5 L 10* L

*tranne la versione RS 8020



RS 8000
trasparente opaco



RS 8001
larice



RS 8002
castagno



RS 8003
noce



RS 8004
noce scuro



RS 8005
bianco



RS 8020
trasparente
satinato



	Conservare > 5°C
	Verniciare > 10°C
	Pronto all'uso
	Pennello Spruzzo Rullo
	Resa 12 m ² /L
	Mescolare bene prima dell'uso
	Secco al tatto 1 h
	Essiccazione tra le mani 3-12 h
	Essiccazione finale 24 h
	Calpestabile dopo 72 h
	Residuo solido 25 ± 3 %
	Viscosità DIN4 50 ± 4"
	Peso specifico 1,05 ± 0,1 g/cm ³
	pH 8,5 ± 1,0
	Gloss 5