

Impregnante ceroso a solvente | VP 70xx

Campi d'impiego: Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto: Conferisce idrorepellenza al legno, conservandone l'aspetto opaco naturale. Protegge da agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Applicare direttamente su legno grezzo 1-2 mani ad almeno 16 ore di distanza (per un ancoraggio ottimale preparare il grezzo con carta abrasiva grana 150).

Legno tinto/impregnato. Applicare 1-2 mani ad almeno 16 ore di distanza su legno già trattato con Impregnante classico della serie VM 50xx.

Legno verniciato.

1) Ritocco dei tratti leggermente usurati: carteggiare leggermente con grana 320 le zone da ripristinare e applicare una mano di prodotto.

2) Ritocco dei tratti maggiormente usurati: carteggiare con grana 150, quindi applicare il prodotto in 2 mani.

3) Restauro: carteggiare con grana 80 e poi 150 fino a legno grezzo. Applicare 1-2 mani di Impregnante VP 70xx eventualmente preceduto dal trattamento con VM 50xx.

Confezioni: 0,75 L - 2,5 L - 10 L



VP 7000
trasparente



VP 7013
larice



VP 7021
noce scuro



VP 7022
noce



VP 7023
noce medio



VP 7029
bianco



VP 7089
noce chiaro



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo



Resa
10 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 8-12 h



Essiccazione
finale 24 h



Residuo solido
50 ± 3 %



Viscosità
DIN4 32 ± 3"



Peso specifico
0,9 ± 0,03 g/cm³



Gloss
20