



## Impregnante classico a solvente | VM 50xx

**Campi d'impiego.** Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

**Informazioni sul prodotto.** Decora e protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

**Istruzioni d'uso. Legno grezzo.** Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di prodotto. **Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare VM 50xx su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto. **Legno verniciato.** Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere con l'impregnazione.

**Sovraverniciabilità.** Finiture delle serie classica VF 60xx e Impregnanti della serie cerosa VP 70xx.

**Confezioni.** 0,75 L - 2,5 L - 10 L \*

\* tranne la versione VM 5015



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spruzzo



Resa  
15 m²/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Secco al tatto  
2 h



Essiccazione  
tra le mani 4 h



Essiccazione  
finale 8 h



Residuo solido  
22 ± 3 %



Viscosità  
DIN4 65 ± 10"



Peso specifico  
0,88 - 0,98  
± 0,03 g/cm³



**VM 5000**  
trasparente



**VM 5013**  
larice



**VM 5015**  
mogano



**VM 5021**  
noce scuro



**VM 5023**  
noce



**VM 5030**  
castagno