



RC2030 LAKIER NAWIERZCHNIOWY WOSKOWY

ZASTOSOWANIE

Okna, drzwi, meble ogrodowe, okładziny, balkony, ogrodzenia, listwy boazerijne, kratownice.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Jest miękki w dotyku. Zwiększa wodoodporność, odporność i trwałość drewna. Podkreśla naturalny matowy wygląd. Produkt chroni drewno przed działaniem czynników atmosferycznych. Zaleca się 5-10% rozcieńczenia, aby ułatwić nakładanie produktu.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Drewno barwione/impregnowane. Można nakładać RC2030 na drewno pokryte bejcą lub impregnatem o niskiej zawartości części stałych. Po oczyszczeniu powierzchni, można lekko przeszlifować papierem ściernym lub włókniną. Usunąć pył i nanieść 1-2 warstwy produktu. **Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi.** Na drewnie już pokrytym w dobrym stanie, należy przeszlifować papierem o gradacji 320. Oczyszczyć powierzchnię i przystąpić do lakierowania. Na drewnie już pokrytym w złym stanie, przeszlifować papierem o gradacji 80-150, aby przywrócić drewno do stanu surowego. Oczyszczyć powierzchnię i przystąpić do lakierowania. Zalecamy aplikowanie 1-2 warstw Impregnatu Żelowego RGxx80 przed Lakierem Nawierzchniowym Woskowym RC2030.

KONSERWACJA

Przedmiotom narażonym na działanie czynników atmosferycznych, wystarczy konserwacja części zaczynających ulegać zniszczeniu. Przeszlifować lekko wyrób papierem o średniej gradacji 220-320, usunąć pył i nanieść warstwę pożądanego koloru. Na bardziej zniszczonych częściach można nanieść drugą warstwę. Jeżeli przedmiot jest mniej narażony na warunki pogodowe, operacje poprawki i renowacji można przeprowadzać rzadziej. Aby przedłużyć działanie ochronne filmu i piękno drewnianego wyrobu, zaleca się czyszczenie co pół roku Neutralnym Detergentem T.Clean RR1050 i Preparatem Regeneracyjnym T.Top+ RR1250. Unikaj agresywnych detergentów.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier Nawierzchniowy Woskowy RC2030.

OPAKOWANIA

0,75 L

2,5 L

5 L

25 L



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel
Natrysk



Wydajność
10 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Suchy na dotyk
2 godz.



Czas schnięcia
między warstwami
4-6 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
12 godz.



Zawartość części
stałych
32 ± 3 %



Lepkość
DIN8 14 ± 3''



Ciężar właściwy
1,05 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



Głosowość
12