



RP1060 FONDO TAPAPOROS

CAMPOS DE USO

Suelos de madera y muebles.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Es un fondo de preparación transparente que se debe aplicar en los suelos de madera y muebles. Formulado a base de resinas acrílicas y poliuretánicas, es muy elástico y se lija fácilmente. Para aumentar la resistencia química y mecánica es recomendable añadir el 10% del catalizador XD5200 de la línea Solid. En este caso, espere a que la primera capa se haya secado completamente antes de aplicar las siguientes.

INSTRUCCIONES DE USO

Lijar la madera en crudo con papel abrasivo grano 150 y quitar el polvo con un aspirador. Aplicar 1 o 2 capas de RP1060 con una distancia de 2 a 4 horas. No lijar entre la primera y la segunda capa. Esperar 24 horas antes de seguir con la siguiente fase de lijado, después barnizar con Barniz Parquet y Muebles RP1160 o RP2260.

REPINTADO

Barniz Parquet y Muebles RPxx60.

ENVASE

0,75 L

2,5 L



Conservar
> 5°C



Pintar
> 10°C



Listo para el uso



Brocha
Pistola
Rodillo de pelo corto



Rendimiento
10 m²/L



Mezclar bien antes
de usar



Seco al tacto
2 h



Secado entre manos
4 h



Secado final
24 h



Contenido en sólidos
33 ± 3 %



Viscosidad
DIN4 17 ± 3"



Peso específico
1,03 ± 0,1 g/cm³



pH
8,0 ± 1,0