



## RPxx60 LAKIER NAWIERZCHNIOWY DO PARKIETÓW

### ZASTOSOWANIE

Podłogi drewniane i mebli.

### INFORMACJE O PRODUKCJI

Jest to lakier nawierzchniowy do drewnianych podłóg i mebli, bezbarwny i bardzo odporny na ścieranie. Receptura na bazie żywic poliuretanowych, jest niezwykle odporna na zużycie, elastyczna, z bardzo niewielką zawartością rozpuszczalników i pozbawiona substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia użytkownika i dla środowiska. Specjalne filtry UV także sprawiają, że nie żółknie i zapewniają dobrą ochronę naturalnego koloru drewna.

### INSTRUKCJA UŻYCIA

**Surowe drewno.** Przeszlifować drewno surowe papierem ściernym o gradacji 150 i usunąć pył. Nałożyć 3 warstwy RPxx60 w odstępie 2-4 godz. Nie ma potrzeby szlifować między kolejnymi warstwami. Aby uzyskać lepszy rezultat, nałożyć 1 warstwę Podkładu RP1060 i 2 warstwy Lakieru nawierzchniowego RPxx60.

**Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi.** Na drewnie już pokrytym lakierami nawierzchniowymi w dobrym stanie, należy przeszlifować papierem o gradacji 240-280. Oczyszczyć powierzchnię i przystąpić do lakierowania. Na drewnie już pokrytym lakierami nawierzchniowymi w złym stanie, przeszlifować papierem o gradacji 80-150, aby przywrócić drewno do stanu surowego. Oczyszczyć powierzchnię i przystąpić do lakierowania, jak wskazane dla drewna nowego.

### MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier nawierzchniowy do parkietów RPxx60.

### OPAKOWANIA

0,75 L

2,5 L



Przechowywać  
> 5°C



Aplikacja  
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel  
Natrysk  
Walek



Wydajność  
10 m<sup>2</sup>/L



Wymieszać dobrze  
przed użyciem



Czas schnięcia  
między warstwami  
2-4 godz.



Czas ostatecznego  
wysychania  
24 godz.



Zawartość części  
stałych  
27 ± 3 %



Lepkość  
DIN4 18 ± 3"



Ciężar właściwy  
1,03 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
7,5 ± 0,5



Głosowość  
RP1160 w głosowości 50  
RP2260 w głosowości 20

