



H₂O

Metal Primer | RV 7000

Campi d'impiego. Supporti ferrosi, leghe metalliche, lamiera zincata. Per interni ed esterni. Ideale per manufatti quali cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani, grigliati, basculanti, ma anche per carpenteria metallica in generale.

Informazioni sul prodotto. Metal Primer RV 7000 è un fondo monocomponente all'acqua con elevato potere aggrappante su supporti difficili. Vanta azione anticorrosiva e anti-flash-rust (impedisce la formazione della ruggine istantanea). Metal Primer RV 7000 isola la ruggine. Può essere sovraverniciato con i prodotti della serie Evolution, Vintage, Floor e Golden Prestige.

Istruzioni d'uso. Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e stabili: tracce di ruggine, impurità e vernice non perfettamente adesa vanno eliminate tramite carteggiatura o sabbiatura. Eventuali tracce di calamina o scorie di lavorazione devono essere rimosse manualmente, meccanicamente o tramite sabbiatura. **Metallo nuovo.** Rimuovere l'eventuale ruggine con spazzola metallica o carta abrasiva 220-340. Per eliminare polveri, grassi e oli utilizzare Clean & Grip VY 0500. In caso di superfici molto unte pretrattare con acetone. Applicare due mani di Metal Primer a distanza di 4 ore. Su supporti difficili è sempre buona pratica fare una prova preventiva di adesione, applicando una mano di prodotto in una parte nascosta del manufatto e controllare la tenuta il giorno successivo. **Metallo verniciato.** Carteggiare accuratamente la superficie con spazzola di metallo o carta abrasiva 220-340. Rimuovere tutte le parti non adese come sfogliamenti e zone arrugginite. Asportare polveri, grassi e oli con Clean & Grip VY 0500. In caso di superfici molto unte pretrattare con acetone. Applicare due mani di Metal Primer a distanza di 4 ore. RV 7000 può essere diluito con acqua fino al 10%. La diluizione è consigliata in caso di applicazione con elevate temperature. Per garantire un buon isolamento, in caso di prodotto diluito al 10%, si raccomanda di stendere una terza mano.

Sovraverniciabilità. Smalto Evolution RN 20xx, Vintage Prestige RB xx90, Floor Prestige RB 2x70 e Golden Prestige RB 5x90.

Confezioni. 0,75 L, 2,5 L



	Conservare > 5°C
	Verniciare > 10°C
	Pronto all'uso
	Pennello Spruzzo bassa pressione Rullo
	Resa 10 m ² /L
	Mescolare bene prima dell'uso
	Essiccazione tra le mani 4-6 h
	Essiccazione finale 24-48 h
	Residuo solido 60 ± 2 %
	Peso specifico 0,80 ± 0,10 g/cm ³



RV 7000
grigio
RAL 7035