

Vintage Prestige

RBxx90

Formulējums	Uz ūdens bāzes
Kā to lieto	Pārklājums
Kur to lietot	Āra lietošanai, Iekštelpu lietošanai
Uz kādu objektu	Mēbeles, Žogi un norobežojumi, Rāmji un grīdlīstes, Logi un slēģi, Lapenes, dārza mājiņas un suņu būdas, Dārza mēbeles, Flīzes, Durvis, Ieejas durvis un priekšdurvis, Apšuvumi, Apšuvumi un boiserie, Āra sijas, Iekštelpu sijas
Materiāls	Betons, Keramika, Cotto flīzes, Granīts, Akmeņmasa, Laminēts koks, Koks, Marmors, Metāls, Siena, Plastmasa, PVC, Audums, Stikls, Pīts materiāls
Galīgais rezultāts	Pilnkrāsains
Sertifikāti	INDOOR AIR EMISSIONS A+ (A+ A B C); Complies with standard EN 71-3 Toy safety

Drošības informācija

Satur: 2-metilizotiazol-3(2h)-ons; reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ons; 2-metil-2h-izotiazol-3-ons (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Var izraisīt alerģisku reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Tukšais iepakojums jānogādā pārstrādes centrā aizvērts, ar oriģinālo vāciņu. Pārbaudiet savas pašvaldības noteikumus. ES robežvērtība šim produktam (kat. A/e): 130 g/l. Maksimālais GOS saturs šajā produktā: 65 g/l.

*** RB1290: Satur:** reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ons; 2-metil-2h-izotiazol-3-ons (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Var izraisīt alerģisku reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Tukšais iepakojums jānogādā pārstrādes centrā aizvērts, ar oriģinālo vāciņu. Pārbaudiet savas pašvaldības noteikumus. ES robežvērtība šim produktam (kat. A/e): 130 g/l. Maksimālais GOS saturs šajā produktā: 50 g/l.

*** RB2090: Satur:** 2-metilizotiazol-3(2h)-ons; reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ons 2-metil-2h-izotiazol-3-ons (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Var izraisīt alerģisku reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Šis produkts satur mikroplastmasu. Lai samazinātu tās nonākšanu vidē: pirms lietošanas pārklājiet darba zonu, savāciet izlijušo produktu ar absorbējošu materiālu, nelejiet produktu kanalizācijā un pirms izmešanas neizskalojiet iepakojumu. Savāciet visu mazgāšanas ūdeni un nododiet to atkritumu savākšanas centrā. Tukšais iepakojums jānogādā pārstrādes centrā aizvērts, ar oriģinālo vāciņu. Pārbaudiet savas pašvaldības noteikumus. ES robežvērtība šim produktam (kat. A/e): 130 g/l. Maksimālais GOS saturs šajā produktā: 65 g/l.

Lietošanas jomas

Koks, flīzes, metāls, stikls, plastmasa, siena, audums, tērauds un cinkota tērauda loksne. Lietošanai telpās un ārpus telpām.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Informācija

Vintage Prestige ir ultra-matēta emalja. Tas ir produkts ar augstu pārklājuma spēju, kas labi saķeras ar visdažādākajām virsmām. Īpašās sveķu sastāvdaļas, kas iekļautas šī produkta sastāvā, piešķir tam blīvu konsistenci, kas ir ideāli piemērota teksturētu efektu radīšanai bez ģipša pievienošanas. Ja vēlaties iegūt gludu virsmu, ieteicams produktu atšķaidīt ar 10% ūdens. Vintage Prestige ir mazgājams produkts. Nav nepieciešama slīpēšana, vecās krāsas noņemšana vai gruntēšana. Ieteicams uzklāt divus slāņus. **Rotaļlietu drošība: testēts saskaņā ar standartu EN 71.3.**

Norādījumi

Notīriet virsmu no netīrumiem, putekļiem un taukiem, izmantojot Clean & Grip VY0500, jo šīs vielas var traucēt pārklājuma saķeri. Ja vecie pārklājumi ir atslābuši, noslīpējiet virsmu ar smilšpapīru ar graudainību 150-180. Uzklājiet produktu uz virsmas. Pēc 2 stundām var uzklāt otro kārtu. Lai apdarinātu sarūsējušas metāla virsmas, noņemiet rūsas ar smilšpapīru vai metāla suku. Uzklājiet pretkorozijas līdzekli, pēc tam uzklājiet Vintage Prestige produktus. RBxx90 var atšķaidīt līdz 10% uzklāšanai ar otu un līdz 15-20% uzklāšanai ar smidzinātāju.

Iepakojums

500 ml

Īsa informācija


Uzglabāšana 5 °C	Galīgais žūšanas laiks 6-8 h	Žūšanas laiks starp slāņiem 4-6 h	Spīduma pakāpe 5	Pirms lietošanas labi samaisiet	Īpatnējais svars 1.2 ± 0.2 g/cm³
Gatavs lietošanai	Izturība 8–10 m²/L	Cietvielu saturs 60 ± 10 %	Nesalipīgs 2 h	Krāsošana 10 °C	Viskozitāte 14000 ± 1000 cP

Ota
Rullis
Sūklis

Pieejamās krāsas

RB1090 **Tumšā ķirše**	RB1190 **Milkshake**	RB1290 **Lazdu rieksts**	RB1390 **Vaniļa**	RB1490 **Kokosrieksts**
RB1590 **Mintgreen**	RB1690 **Anīss**	RB1790 **Kadiķis**	RB1890 **Trifeļi**	RB1990 **Marcipāns**

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A



RB2090
Piens




RB2190
Lakrica



RB2490
Karamele



RB2290
Salvija



RB2390
Persiks

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A