



## Finitura cerosa | RC xx30

**Campi d'impiego.** Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

**Informazioni sul prodotto.** È morbido al tatto. Conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno. Valorizza l'aspetto opaco naturale. Questo ritrovato protegge dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro. Si consiglia una diluizione del 5-10% per migliorare la pennellabilità del prodotto.

**Istruzioni d'uso. Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare RC xx30 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto. **Legno verniciato.** Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante della serie classica RM xx10, cerosa RC 1x30 o gel RG xx80 prima della Finitura cerosa RC xx30.

**Manutenzione.** Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti. Per prolungare l'azione protettiva del film e la bellezza del manufatto è consigliabile la pulizia semestrale con il Detergente neutro T.Clean RR 1050 e Ravvivante T.Top+ RR 1250. Evitare detergenti aggressivi.

**Sovraverniciabilità.** Finiture della serie cerosa RC xx30.

**Confezioni.** 0,75 L 2,5 L 5 L 25\* L

\* solo nella versione RC 2030



**RC 2030**  
trasparente



**RC 3030**  
mielata

-  Conservare > 5°C
-  Verniciare > 10°C
-  Pronto all'uso
-  Pennello Spruzzo
-  Resa 10 m<sup>2</sup>/L
-  Mescolare bene prima dell'uso
-  Secco al tatto 1 h
-  Essiccazione tra le mani 4-6 h
-  Essiccazione finale 12 h
-  Residuo solido 32 ± 3 %
-  Viscosità DIN8 14 ± 3"
-  Peso specifico 1,05 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>
-  pH 8,5 ± 1,0
-  Gloss 12