



Flatting brillante | VB 3330

Campi d'impiego. Oggetti in legno esposti all'aggressione della salsedine.

Informazioni sul prodotto. Vernice corposa e resistente formulata per la protezione degli oggetti in legno esposti all'aggressione della salsedine.

Istruzioni d'uso. Legno tinto/impregnato. Applicare direttamente 1-2 mani a distanza di 16 ore. **Legno verniciato.** Ritocco dei tratti leggermente usurati: carteggiare con grana 320 le zone da ripristinare e applicare una mano di prodotto. Ritocco dei tratti maggiormente usurati: carteggiare con grana 240, quindi applicare 2 mani di VB 3330. **Restauro:** carteggiare con grana 80-150 fino a legno grezzo e applicare 1-2 mani di Impregnante classico VM 50xx, e successivamente 2 mani di VB 3330.

Confezioni. 0,75 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello



Resa
10 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 16 h



Essiccazione
finale 24 h



Residuo solido
47 ± 3 %



Viscosità
DIN4 16 ± 3"



Peso specifico
0,88 ± 0,03 g/cm³



Gloss
90



VB 3330
trasparente