



Vintage Prestige | RBxx90

Zastosowanie. Drewno, płytki, żelazo, szkło, ściany, tkaniny, tworzywa sztuczne, stal i blacha ocynkowana. Do użytku wewnętrznego i na zewnątrz.

Informacje o produkcie. Vintage Prestige to ultramatowa emalia. Jest to produkt o wysokim stopniu krycia, który silnie przylega do wszystkich rodzajów powierzchni. Jego formuła jest bezwonna i ma niską emisję LZO. Vintage Prestige jest produktem zmywalnym. Nie wymaga szlifowania, usuwania starych warstw lakieru ani aplikacji podkładu. Zaleca się nałożenie dwóch warstw.

Instrukcja użycia. Oczyszczyć powierzchnię środkiem Clean & Grip VY0500 z zanieczyszczeń, kurzu i tłuszczów, ponieważ mogą one uniemożliwić przyczepność lakieru. Jeżeli stara warstwa lakieru odstaje, przeszlifować powierzchnię papierem o gradacji 150 - 180. Nanieść produkt na powierzchnię. Po 2 godzinach można nałożyć drugą warstwę. Aby udekorować żarzewiałe powierzchnie metalowe, usuń rdzę papierem ściernym lub metaliczną szczotką. Zastosuj środek antykorozyjny, a następnie nałóż produkty Vintage Prestige. RBxx90 można rozcieńczać do 10% w przypadku nakładania pędzlem i do 15-20% w przypadku nakładania natryskowego.

Opakowania. 0,5 L - 5 L *

*jedynie w wersjach RB1490, RB2090, RB2190



RB1090
wiśnia



RB1190
frapp



RB1290
orzech laskowy



RB1390
wanilia



RB1490
kokos



RB1590
mleczna mięta



RB1690
anyż



RB1790
jałowiec



RB1890
trufla



RB1990
marcepan



RB2090
mleko



RB2190
lukrecja



RB2290
szatwia



RB2390
brzoskwinia



RB2490
karmel



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel
Gąbka
Watek



Wydajność
8-10 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Suchy na dotyk
2 godz.



Czas schnięcia
między warstwami
4-6 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
6-8 godz.



Zawartość części
stałych
60 ± 10 %



Lepkość
14000 ± 1000 cps



Ciężar właściwy
1,2 ± 0,2 g/cm³



Głosość
5



Obejrz nasze instruktaże





Baza neutralna i biała Vintage Prestige | RBONTR RBOSBN

Zastosowanie. Drewno, płytki, żelazo, szkło, ściany, tkaniny, tworzywa sztuczne, stal i blacha ocynkowana. Do użytku wewnętrznego i na zewnątrz.

Informacje o produkcie. Baza biała i neutralna Vintage Prestige musi być pigmentowana, aby zapewnić wysokie krycie i silną przyczepność na każdym rodzaju powierzchniach, tak jak gotowe kolory. W przypadku pigmentacji RBONTR i RBOSBN nie należy przekraczać 10% zawartości past EY---M690. **Nie wymaga szlifowania, usuwania starych warstw lakieru ani aplikacji podkładu** Pigmentowane bazy Vintage Prestige są produktami zmywalnymi do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Instrukcja użycia. Oczyszczyć powierzchnię środkiem Clean & Grip VY0500 z zanieczyszczeń, kurzu i tłuszczów, ponieważ mogą one uniemożliwić przyczepność lakieru. Jeżeli stara warstwa lakieru odstaje, przeszlirować powierzchnię papierem o gradacji 150 - 180. Nałożyć pigmentowany produkt na powierzchnię. Po 2 godzinach można nałożyć drugą warstwę. Aby udekorować żarzewiałe powierzchnie metalowe, usuń rdzę papierem ściernym lub metaliczną szczotką. Następnie pokryć środkiem antykorozyjnym, po czym użyć pigmentowanych baz Vintage Prestige. Pigmentowane produkty RBONTR i RBOSBN można rozcieńczać do 10% w przypadku nakładania pędzlem i do 15-20% w przypadku nakładania natryskowego.

Opakowania. RBONTR 0,92 kg 4,6 kg RBOSBN 1 kg 5 kg



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Musi być
pigmentowana



Pędzel
Gąbka
Watek



Wydajność
8-10 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Suchy na dotyk
2 godz.



Czas schnięcia
między warstwami
4-6 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
6-8 godz.



Zawartość części stałych
RBONTR 45 ± 3 %
RBOSBN 63 ± 3 %



Lepkość
RBONTR 1,14 ± 0,03 g/cm³
RBOSBN 1,35 ± 0,03 g/cm³



Gloss
5



RBONTR
baza neutralna
5 gloss



RBOSBN
baza biała
5 gloss



Obejrz nasze instruktaże

