



H₂O

Base Protection | RD 1670

Campi d'impiego. Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto. L'impregnante Base Protection RD 1670 difende la naturale bellezza del legno. È particolarmente indicato per essenze a basso contenuto di tannino. Questo ritrovato conferisce omogeneità alle superfici e le protegge dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV. **Su legno di conifera, in particolare per i trattamenti di travi sottotetto e perlinature, al fine di conseguire il ciclo isolante antingiallente, applicare una mano di Base Protection RD 1670 e successivamente due mani di Final Protection RD 2280.** Se applicato senza sovraverniciatura, in 1 o 2 mani, RD1670 conferisce un aspetto semicoprente ed esalta la naturale venatura del legno.

Istruzioni d'uso. Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1 o 2 mani di Base Protection RD 1670. In caso di verniciatura di perlinature sottotetto, è possibile applicare il prodotto direttamente su legno piallato. **Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare RD 1670 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido in grado di assorbire il prodotto. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere con l'impregnazione.

Sovraverniciabilità. In caso di ciclo sbiancato semicoprente, è consigliato non sovraverniciare. Se necessario, utilizzare la Finitura cerosa trasparente RC 2030 con aggiunta dello stesso RD 1670 al 5%. Per cicli coprenti bianchi, sovraverniciare con Final Protection RD 2280.

Confezioni. 0,75 L 2,5 L 25 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Straccio
Rullo
Spruzzo



Resa
12-14 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Secco al tatto
1 h



Essiccazione
tra le mani 2 h



Essiccazione
finale 6 h



Residuo solido
30 ± 3 %



Peso specifico
1,18 ± 0,03 g/cm³



pH
9,0 ± 0,5



RD 1670

bianco semicoprente
antingiallente