



H₂O

Final Protection | RD 2280

Campi d'impiego. Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto. La finitura Final Protection RD 2280 conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno. È particolarmente consigliata a protezione di essenze a basso contenuto di tannino. **Su legno di conifera, in particolare per i trattamenti di travi sottotetto e perlinature, al fine di conseguire il ciclo isolante antingiallente, applicare una mano di Base Protection RD 1670 e successivamente 2 o 3 mani di Final Protection RD 2280.**

Istruzioni d'uso. Legno tinto/impregnato. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere. Applicare 1 o 2 mani di Base Protection RD 1670 e successivamente 2 mani di Final Protection RD 2280. **Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare RD 2280 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 2 o 3 mani di prodotto. **Legno verniciato.** Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Quindi pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di una mano di Base Protection RD 1670 prima delle 2 o 3 mani di Final Protection RD 2280.

Manutenzione. Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie, effettuare le seguenti operazioni di Manutenzione: pulizia del manufatto verniciato con il Detergente neutro T.Clean RR 1050 e applicazione del Rattivante T.Top+ RR 1250.

Sovraverniciabilità. Final Protection RD 2280.

Confezioni. 0,75 L - 2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo



Resa
10 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Secco al tatto
2 h



Essiccazione
tra le mani 4-6 h



Essiccazione
finale 6 h



Residuo solido
52 ± 2 %



Peso specifico
1,25 ± 0,03 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



Gloss
15



RD 2280
bianca satinata
antingiallente