



H₂O

Base Protection | RD xx70

Campi d'impiego. Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto. L'impregnante Base Protection RD xx70 difende la naturale bellezza del legno di conifera e latifolia. È particolarmente indicato per essenze a basso contenuto di tannino. Questo ritrovato conferisce omogeneità alle superfici e le protegge dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

Istruzioni d'uso. Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2 mani di Base Protection RD xx70. **Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare RD xx70 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto. **Legno verniciato.** Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere con l'impregnazione.

Sovraverniciabilità. Finiture delle serie Final Protection RD xx80, classica RF xx20, UV Defender Protezione Estrema RQ xx70, cerosa RC xx30.

Confezioni. 0,75 L - 2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Straccio
Rullo
Spruzzo



Resa
12-14 m²/L



Miscelare bene
prima dell'uso



Secco al tatto
1 h



Essiccazione
tra le mani 2 h



Essiccazione
finale 6 h



Residuo solido
10 ± 2 %



Viscosità
DIN2 55 ± 10"



Peso specifico
1,02 ± 0,03 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



RD 1070
trasparente



RD 1170
larice



RD 1270
teak



RD 1370
castagno



RD 1470
noce



RD 1570
noce scuro