



H₂O

Final Protection | RD xx80

Campi d'impiego. Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto. La finitura Final Protection RD xx80 conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno. È particolarmente consigliata a protezione di essenze a basso contenuto di tannino. Non impiegare su impregnanti bianchi sui quali è preferibile utilizzare la Finitura cerosa RC 2030 totalmente incolore.

Istruzioni d'uso. Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RD xx80 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 2 mani di prodotto. **Legno verniciato.** Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Quindi pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 2 mani di impregnante della serie classica RM xx10, gel RG xx80 o Base Protection RD xx70 prima della finitura Final Protection RD xx80.

Manutenzione. Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie, effettuare le seguenti operazioni di Manutenzione: pulizia del manufatto verniciato con il Detergente neutro T.Clean RR 1050 e applicazione del Rattivante T.Top+ RR 1250.

Sovraverniciabilità. Finiture delle serie Final Protection RD xx80, classica RF xx20, UV Defender Protezione Estrema RQ xx70, cerosa RC xx30.

Confezioni. 0,75 L - 2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo



Resa
10 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Secco al tatto
2 h



Essiccazione
tra le mani 4-6 h



Essiccazione
finale 12 h



Residuo solido
28 ± 3 %



Viscosità
DIN8 11 ± 2"



Peso specifico
1,01 ± 0,02 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



Gloss
30 per RD 3080
60 per RD 6080



RD 3080
trasparente
opaca



RD 6080
trasparente
semilucida