



RE20xx DECOGRIP SOLUTION

CAMPOS DE USO

Madera, hierro, acero, acero galvanizado, paredes, tela, plástico, PVC, vidrio, cerámica. Ideal para interior y exterior.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Es un esmalte pigmentado de alta cubrición y con gran adherencia en todas las superficies. Resiste a los rayos UV y a los otros agentes atmosféricos. Se ha formulado para que sea de fácil aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

Madera nueva. Lijar con papel de grano 150-180 y limpiar el objeto de polvo y grasa con acetona, porque estas sustancias pueden perjudicar la adherencia del esmalte. Si el objeto está expuesto al exterior, se recomienda tratarlo previamente con una capa de Impregnante Gel RGxx80. **Madera barnizada.** Lijar con papel de grano 180-240. Si algunas antiguas capas se han descascarado, asegúrense de quitarle totalmente. Limpiar el objeto de polvo y grasa con acetona, luego aplicar Decogrip Solution RE20xx en dos capas o más. **Metal.** Para decorar superficies de metal oxidadas, quitar el óxido con cepillo o papel de grano antes de Decogrip Solution RE20xx. **Plástico.** Considerando la gran variedad de superficies, es necesario evaluar previamente la adherencia de la superficie. Antes de la aplicación del producto, limpiar el objeto de polvo y grasa con acetona. Para mejorar la adherencia, se puede lijar suavemente el soporte con papel de grano 180-240. **Vidrio y cerámica.** Después de una evaluación de la adherencia del soporte, añadir 2-4% del Promotor de Adherencia RY0406. Limpiar el soporte con RR1050 y proceder con el producto.

REPINTADO

Decogrip Solution RE20xx, Barniz Efecto Natural R03000, Barniz Parquet y Muebles RP1160 o RP2260.

ENVASE

0,5 L 2,5 L* 5 L*

* sólo RE2021



Conservar
> 5°C



Pintar
> 10°C



Listo para el uso



Brocha
Pistola
Rodillo



Rendimiento
10-12 m²/L



Mezclar bien
antes de usar



Seco al tacto
2 h



Secado entre manos
4-24 h



Secado final
48 h



Contenido en sólidos
42 ± 2 %



Viscosidad
DIN8 16 ± 4"



Peso específico
1,2 ± 0,03 g/cm³
para RE2021
1,15 ± 0,05 g/cm³
para RE2022-RE2035



Brillo
20



RE2021
PURO BLANCO



RE2022
ÓPALO

