



RE20xx DECOGRIP SOLUTION

ZASTOSOWANIE

Drewno, metal, stal, blacha ocynkowana, ściany, tkaniny, plastik, PCV, szkło, ceramika. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Jest to pigmentowany lakier nawierzchniowy o wysokim kryciu i niezwyklej przyczepności do wszelkiego rodzaju powierzchni. Jest odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych. Łatwy w aplikacji.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Surowe drewno. Przeszlifować podłoże papierem ściernym o gradacji 150-180, oczyścić powierzchnię z kurzu i tłuszczów acetonem, ponieważ mogą one uniemożliwić przyczepność lakieru. Jeżeli przedmiot wystawiony jest na zewnątrz, zalecane jest również uprzednie naniesienie warstwy Impregnatu RGxx80. **Drewno barwione/impregnowane.** Przeszlifować podłoże papierem ściernym o gradacji 180-240. Jeżeli warstwy starego lakieru odstają, należy je kompletnie usunąć. Oczyścić powierzchnię z kurzu i tłuszczów acetonem. Następnie nanieść co najmniej dwie warstwy Decogrip Solution RE20xx. **Metal.** W celu naniesienia produktu na żarzewiatę żelazo należy najpierw usunąć rdzę szczotką stalową lub odpowiednim papierem ściernym przed aplikacją Decogrip Solution RE20xx. **Plastik.** Biorąc pod uwagę dużą różnorodność dostępnych powierzchni, należy najpierw ocenić przyczepność podłoża. Przed aplikacją należy oczyścić powierzchnię z kurzu i tłuszczów acetonem. W celu zwiększenia przyczepności, można delikatnie zmatowić powierzchnię przy użyciu papieru ściernego o gradacji 180-240. **Szkło i ceramika.** Po ocenie przyczepności powierzchni dodać środek polepszający przyczepność RY0406 w ilości 2-4%. Oczyścić powierzchnię produktem RR1050, następnie przejść do lakierowania.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

RE20xx Decogrip Solution, R03000 Lakier Efekt Naturalny, RP1160 lub RP2260 Lakier Nawierzchniowy do Parkietów.

OPAKOWANIA

0,5 L

2,5 L*

5 L*

* tylko RE2021



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel
Natrysk
Walek



Wydajność
10-12 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Suchy na dotyk
2 godz.



Czas schnięcia
między warstwami
4-24 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
48 godz.



Zawartość części
stałych
42 ± 2 %




Lepkość
DIN8 16 ± 4''



Ciężar właściwy
1,2 ± 0,03 g/cm³
RE2021
1,15 ± 0,05 g/cm³
RE2022-RE2035



Głosowość
20



RE2021
CZYSTY BIAŁY



RE2022
OPAL