



Suite NaturSkin | RH 1005

Campi d'impiego. Pavimenti in legno, mobili, arredi e complementi d'arredo, porte per interni, telai, battiscopa; superfici verniciate, laminate o trattate con oli e cere.

Informazioni sul prodotto. NaturSkin è il protettivo ad alte prestazioni formulato con oli, cere e resine di origine vegetale. La sua composizione, contenente materie prime da fonti rinnovabili e priva di solventi, garantisce un trattamento efficace nel pieno rispetto della salubrità degli spazi abitativi e della naturale bellezza del legno. Grazie alle proprietà idrorepellenti, NaturSkin crea una barriera protettiva contro macchie, umidità e usura quotidiana. È particolarmente indicato per parquet, arredi, piani di lavoro e superfici in legno. Il protettivo dona al supporto un'elegante finitura opaca, esaltando la venatura e il tono autentico del legno. NaturSkin è in linea con le esigenze della progettazione sostenibile. Il 90% delle materie prime è di origine naturale.

Istruzioni d'uso. Legno nuovo. Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180 e rimuovere la polvere. Applicare 2-3 mani di NaturSkin RH 1005. Tra le mani attendere almeno 4 ore e carteggiare con grana 240-320. **Legno verniciato.** Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre carteggiare con grana 240-280. Pulire la superficie e procedere con la verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, occorre carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura come indicato per il legno nuovo.

È sconsigliata l'applicazione su superfici verniciate bianche poiché, a causa dei suoi componenti naturali, potrebbe ingiallire. Per aumentare le resistenze chimiche e meccaniche o per garantire una migliore adesione al supporto già verniciato, NaturSkin può essere utilizzato come bicomponente additivato al 5% con Solid XD5200.

Confezioni. 0,75 L, 2,5 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spruzzo
Rullo a pelo raso



Resa
10-20 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Secco al tatto
1 h



Essiccazione
tra le mani 4-6 h



Essiccazione
finale 36-48 h



Residuo solido
23 ± 1 %



Peso specifico
1,02 ± 0,02 g/cm³



pH
7,0 ± 1,0



Gloss
5



RH 1005
trasparente opaco