



Barniz Parquet y Muebles | RPxx60

Campos de uso. Suelos de madera y muebles.

Información sobre el producto. Es un barniz para suelos de madera y muebles, con una óptima transparencia y una gran resistencia a la abrasión. Formulado a base de resinas poliuretánicas, es extremadamente resistente al desgaste, elástico, con muy bajo contenido de solventes, no incluye sustancias problemáticas para la salud del usuario y del medio ambiente. Los especiales filtros UV hacen que no amarillee y permite una buena protección del color natural de la madera. Para aumentar la resistencia química y mecánica es recomendable añadir el 10% del catalizador XD5200 de la línea Solid.

Instrucciones de uso. Madera nueva. Lijar la madera en crudo con papel abrasivo grano 150 y quitar el polvo. Aplicar 3 capas de RPxx60 con una distancia de 2 a 4 horas. No es necesario lijar entre las capas. Para unas mejores prestaciones, aplicar una capa de Fondo Tapaporos RP1060 y 2 capas de Barniz RPxx60. **Madera barnizada.** En la madera ya barnizada en buen estado, es necesario lijar con grano 240-280. Limpiar la superficie y barnizar. En la madera ya barnizada en mal estado, es necesario lijar con papel grano 80-150 para devolver la madera al estado crudo. Limpiar la superficie y realizar el barnizado como se indica para la madera nueva.

Repintado. Barniz Parquet y Muebles RPxx60.

Envase. 0,75 L, 2,5 L



- Conservar > 5°C
- Pintar > 10°C
- Listo para el uso
- Brocha
Pistola
Rodillo de pelo corto
- Rendimiento 10 m²/L
- Mezclar bien antes de usar
- Seco al tacto 2 h
- Secado entre manos 4 h
- Secado final 24 h
- Tráfico 72 h
- Contenido en sólidos 27 ± 3 %
- Viscosidad DIN4 18 ± 3"
- Peso específico 1,03 ± 0,1 g/cm³
- pH 7,5 ± 0,5
- Brillo 50 para RP1160
20 para RP2260

RP1160
transparente
semi-brillo

RP2260
transparente
satinado

